MORTEXIA
BUILD TOGETHER

FICHE TECHNIQUE

Pate à Joint Mince D1 Conforme à la norme NF EN 1388, DTU 52.2 et DTU 52.1

MORTEXIA Pate à Joint Mince D1 est un mortier ciment pour joints amélioré de classe CG 2WA, à base de ciment, granulats à granulométrie sélectionnée, résines synthétiques, pigments minéraux et additifs organiques. Conçus pour sellage de joints d'une largeur de 1 à 4mm, sur tous types de revêtements de carreaux, neuves et rénovation.

CARACTERISTIQUE :

- Prise rapide, Adaptés aux joints fins.
- 18 teintes disponibles, couleurs durable.
- Formule anti-poussière et hydrofuge.
- Résistant aux moisissures, à l'usure externe à fissuration ainsi qu'à la fissuration.
- Finition lisse et soignée.

DOMAINE D'APPLICATION/ SUPPORTS:

MORTEXIA Pate à Joint Mince D1 est appliquée dans le jointoiement en sol et mur intérieur et extérieur, pour les locaux à trafic intense et résidentiel ainsi pour les façades, terrasses et piscines.

MORTEXIA Pate à Joint Mince D1 est recommandée pour les salles de bains, douches et cuisines, aussi adapter aux pates de verre et émaux. Comme il est compatible aux planché chauffant.

CONDITIONNEMENT ET FORME :

MORTEXIA Pate à Joint Mince D1 est livré en :

Type	Aspect	Couleur
Bidon de 20kg	Poudre	18 teintes
Sac de 5kg	Poudre	18 teintes

MODE D'EMPLOI :

➢ **Préparation des supports :**

Avant de procéder au jointoiement, il convient de s'assurer que l'adhésif ou le mortier colle utilisé pour le collage des carreaux soit complètement durci. Les joints doivent être propres, dépoussières et vides sur au moins 2/3 de l'épaisseur du carreau. Toute trace de mortier colle ou d'adhésif sera éliminés lorsqu'il est encore frais. Dans le cas de carreaux très absorbants, de température élevée, humidifier les fonds de joints à l'eau propre.

➢ **Préparation du produit :**

- préparé le mélange MORTEXIA Pate à Joint Mince D1, eau a raison d'environ 22 % en poids selon le coloris.
- mélanger de préférence avec un malaxeur électrique à vitesse lente afin d'éviter toute formation de bulle d'air, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Pour les applications en sol, le mélange peut être un peu plus fluide.
- Laisser reposer la gâchée 2 à 3 minutes puis mélanger à nouveau. Elle doit être utilisée les 2 heures qui suivent sa préparation.

➢ **Application :**

- Remplir soigneusement et uniformément les joints avec MORTEXIA Pâte à Joint Mince D1 en utilisant la spatule adaptée ou une spatule en caoutchouc.
- Eliminer l'excédent avec la même spatule en raclant les carreaux dans le sens de leur diagonale afin de ne pas creuset les joints.

MORTEXIA
BUILD TOGETHER

FICHE TECHNIQUE

Pate à Joint Mince D1 Conforme à la norme NF EN 1388, DTU 52.2 et DTU 52.1

➢ **Finition :**

- Dès le raidissement du mortier dans les joints (10 à 20 minutes à +20 °C). Nettoyer les résidus avec une éponge humide adaptée toujours en diagonale des joints.
- Les traces de MORTEXIA Pâte à Joint ou les efflorescences éventuelles pourront être éliminées avec un nettoyant acide (comme MORTEXIA décapant béton) 10 jours au minimum après le séchage complet des joints.

DONNEES TECHNIQUES

Composition	Ciment, granulats, résine synthétique, pigments et additifs
Masse volumique apparente (kg/cm3)	≃1400
pH	>12
Résistance à l'abrasion	2A
Absorption d'eau capillaire	2W
Résistance à l'humidité	Excellente
Résistance au vieillissement	Excellente
Résistance à la température	De -30°C à 80°C
Résistance aux solvants, aux huiles et aux alcalis	Excellente

CONSOMMATION :

consommations en fonction du format du carreau et de la dimension des joints (kg/m2)			
Dimension du carreau (mm)	**Largeur du joint (mm)**		
	2	3	4
20 x 20 x4	1.2		
200 x 200 x 8		0.4	0.5
300 x 300 x 10		0.3	0.4

Formule pour le calcul des consommations :

$\frac{A+B}{A*B}$ **x C x D x 1,5 = kg/m2**

A = longueur des carreaux en mm
B = largeur des carreaux en mm

C = épaisseur des carreaux en mm

CONDITION D'APPLICATION :

- Température d'emploi: de + 5 °C à + 35 °C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud.

STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine. À l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants.

SARL MORTEXIA - Z.A Groupe propriété N° 416 section 11 Beni Tamou Blida
Tél 0560 62 46 97 – 0560 844651 – 0560 84 47 73
Email : contact@mortexia.com