

FICHE TECHNIQUE

Enduit Texture conforme à la norme EN 998-1

MORTEXIA Enduit Texture est un revêtement monocouche résistant et flexible à base de liant hydraulique, d'adjuvants spéciaux et d'agrégats ainsi que des pigments résistant aux alcalis avec une bonne résistance à la lumière. Ce produit est destiné pour les finitions de façades et pour leur protection face aux intempéries en extérieur comme en intérieur.

DOMAINE D'APPLICATION :

MORTEXIA enduit Texture est utilisé comme enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logement collectif, bâtiments tertiaires ou industriels, hôtels, balcons, entrée jardins, etc.

MODE D'EMPLOI :

➤ Préparation des supports :

- Le support doit être : homogène, propre, sec, solide, absorbant, non gras, chimiquement neutre ;
- Il doit être débarrassé des parties non adhérentes ou friables.

➤ Préparation de la gâchée :

- Gâcher le MORTEXIA Monocouche E avec de l'eau propre. La quantité d'eau de gâchage varie selon les moyens de mise en œuvre.

➤ Application :


- Humidifier le support 24h avant l'application ou utiliser une impression rapide de **MORTEXIA Latex** pour les supports sans absorption comme les murs en béton, et autres ;
- Malaxer le produit jusqu'à obtention d'une pâte homogène ;
- Appliquer la pâte sur le support pour une épaisseur minimale de 10 mm ou une


épaisseur supérieure en fonction de la texture que l'on désire obtenir.

- Attendre entre 15 et 20 minutes, selon la vitesse de séchage de la couche la plus superficielle, qui peut varier selon les conditions climatiques.
- Pulvériser une petite quantité de liquide démoulant **MORTEXIA Démoulant P** sur la pâte et sur le moule.
- Imprimer, sur la pâte, en appliquant le dessin du moule, en faisant pression avec celui-ci sur la pâte ou à l'aide d'un marteau en plastique.
- Pour obtenir une meilleure protection de la finition, pulvériser ou appliquer avec un rouleau une ou deux couches de vernis **MORTEXIA M4000** ou **MORTEXIA Vernis**.

CONDITIONNEMENT ET FORME

Type	Aspect	Couleur
Sac de 20kg	Poudre	21 teintes





FICHE TECHNIQUE

Enduit Texture Conforme à la norme EN 998-1

CONSEILS D'UTILISATION :

- La température d'emploi doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Ne pas appliquer sur un support gelé, en cours de dégel, ni sur un support chaud et dans une atmosphère saturée en humidité ou de pluie.
- Ne pas appliquer en dans une atmosphère saturée en humidité.
- Nettoyer les empreintes et les outils à l'eau, dès la fin d'utilisation.
- Pour les zones à risques de fissurations utiliser une maille de fibre de verre ou métallique.
- Utiliser les équipements de protection : gants, lunettes, masque, vêtements adapté, etc.

CONSOMMATION :

Environ 25kg/m² pour une épaisseur de 10mm.

STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine. À l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants.

CARACTERISTIQUES :

- Flexible et aéré ;
- Bonne maniabilité ;
- Utilisation pour ouvrage neuf ou rénovation ;
- Revêtement imperméable ;
- Finition imprimée ou texturée.

DONNEES TECHNIQUES :

Composition	Ciment, granulats, chaux, pigments et adjuvants
Couleurs	18 teintes
Granulométrie	≈1
pH	>12
Taux de gâchage	De 23% à 26%
Résistance à la température	De -30°C à 80°C
Adhérence (28 jours) (EN 1542)	≥ 0.8
Adhérence cycles gel / dégel (EN 13687-1)	≥ 0.8
Réaction au feu	A1 (incombustible)
Absorption d'eau	W2

